



**MGS Industries**  
Parc d'Activités des 4 Routes  
35390 Grand-Fougeray  
tel +33 (0)2 99 91 03 01  
fax +33 (0)2 99 91 06 42  
mgs-industries@orange.fr  
antiderapant-agrain.com

## MESURE DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Ce test a été réalisé par

**L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (INRS)**

pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Produit	Support	Granulation	Référence INRS
<b>Tôle Agrain Dur®</b>	Tôle acier DKP	Particules angulaires en fonte	Procès-verbal IET/09RI-270/HS Décembre2009

### Mesure du coefficient de frottement dynamique ( $\mu_d$ ) sur la Tôle Agrain Dur®

<b>Coefficient obtenu</b>
<b><math>\mu_d = 0.78^*</math></b>

\*0,30, est la valeur minimale pour qualifier un revêtement de sol « antidérapant » selon le protocole de mesure INRS

Mesure du coefficient de frottement de la Tôle Agrain Dur®  
Test réalisé en présence d'un agent lubrifiant : huile minérale.