



MGS Industries
Parc d'Activités des 4 Routes
35390 Grand-Fougeray
tel +33 (0)2 99 91 03 01
fax +33 (0)2 99 91 06 42
mgs-industries@orange.fr
antiderapant-agrain.com

MESURE DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Ce test a été réalisé par

L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (INRS)

pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Produit	Support	Granulation	Référence INRS
Tôle Agrain Galva®	Tôle acier	Particules angulaires en fonte	Procès-verbal IET/09RI-270/HS Décembre2009

Mesure du coefficient de frottement dynamique (μ_d) sur la Tôle Agrain Galva®

Coefficient obtenu
$\mu_d = 0.67^*$

*0,30, est la valeur minimale pour qualifier un revêtement de sol « antidérapant » selon le protocole de mesure INRS

Mesure du coefficient de frottement de la Tôle Agrain Galva®

Test réalisé en présence d'un agent lubrifiant : huile minérale.