



MGS Industries
Parc d'Activités des 4 Routes
35390 Grand-Fougeray
tel +33 (0)2 99 91 03 01
fax +33 (0)2 99 91 06 42
mgs-industries@orange.fr
antiderapant-agrain.com

MESURE DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Ce test a été réalisé par

I'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (INRS)

pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

| Produit | Support | Granulation | Référence INRS |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Tôle Agrain Inox® | Tôle acier inoxydable | Particules angulaires en inox | Procès-verbal IET/09RI-270/HS Décembre2009 |

Mesure du coefficient de frottement dynamique (μ_d) sur la Tôle Agrain Inox®

| Coefficient obtenu |
|------------------------------------|
| $\mu_d = 0.59^*$ |

*0,30, est la valeur minimale pour qualifier un revêtement de sol « antidérapant » selon le protocole de mesure INRS

Mesure du coefficient de frottement de la Tôle Agrain Inox®
Test réalisé en présence d'un agent lubrifiant : huile minérale.